

## Expert v délkovém nastavení dřeva

Máme širokou škálu lepidel ideálních pro "cinkování", včetně lepidel PVAC třídy EN 204 D2, D3 a D4.

Podívejte se na video



## Disperzní lepidla na dřevo **D4**

Produkt	Klasifikace	Aplikace	Speciální vlastnosti	Typ	Viskozita	Otevířený čas 150 G/M <sup>2</sup> +20 °C	
						Lisovací čas	
<b>Kestokol D 4000</b>	M1 D4 WATT 91	Lepení lamel	1-komponentní, Expirace 12 měsíců	PVAC	5000 mPas	7 min	20 min
<b>Kestokol D 4400</b>	M1 D4 WATT 91	Cinkování	1-komponentní, Expirace 12 měsíců	PVAC	3600 mPas	6 min	20 min
<b>Kestokol D 4440</b>	M1 D4 WATT 91	Cinkování	1-komponentní, Expirace 12 měsíců	PVAC	2500 mPas	10 min	20 min
<b>Kestokol D 4600</b>	M1 D4 WATT 91	Cinkování	Aplikace tryskou, 1-komponentní, Expirace 12 měsíců	PVAC	2500 mPas	9 min	20 min
<b>Kestokol D 4800</b>	M1 D4 WATT 91	lLepení lamel	Vhodné pro VF lis, 1-komponentní, Expirace 12 měsíců	PVAC	2500 mPas	6 min	20 min