



Výroba vrstvených panelů

Kestopur 205-, 206-, 300- a PL série jsou určeny pro výrobu a strukturálně komplexní montáže sendvičových panelů a panelů složených z různých materiálů

- Výroba stěnových a střešních panelů
- Pro různé druhy výrobních procesů: pomalé i rychlé
- Pro většinu náročných staveb
- Pružné, ale silné spojení
- Dobrá přilnavost s různými materiály, jako je dřevo, kovy, plasty
- MED certifikované PL série pro loďařský průmysl

Dodávané série

Kestopur série 205

- Dobrý poměr otevřené a lisovací doby umožňuje nákladově efektivní výrobu
- Vhodné pro automatické nanášení
- Vzhledem k fyzikálním vlastnostem lepidel vhodné i pro ruční nanášení
- K dispozici i v malých baleních
- E-produkty mají lepší přilnavost ke kovům

Název produktu	Mísící poměr A:B	Viskozita směsi mPas	Trvanlivost směsi při 20°C	Otevřený čas při 20°C	Lisovací čas při 20°C	Tvrdość Shore	Protažení při přetržení %
Kestopur 205/30 E	5:1	6000	25 min	80 min	4 h	45	30
Kestopur 205 / 40	5:1	7000	30 min	90 min	3 h 30 min	55	25
Kestopur 205 / 50	5:1	7000	35 min	110 min	4 h 30 min	55	25
Kestopur 205 / 60 E	5:1	6000	35 min	2 h	6 h	45	30

Kestopur série 206

- Velmi elastické
- Efektivní
- Vhodné pro strojní nanášení

Název produktu	Mísící poměr A:B	Viskozita směsi mPas	Trvanlivost směsi při 20°C	Otevřený čas při 20°C	Lisovací čas při 20°C	Tvrdość Shore	Protažení při přetržení %
Kestopur 206 / 40	6:1	6500	40 min	80 min	5 h 30 min	50	25
Kestopur 206 / 70	6:1	6500	70 min	120 min	8 h	50	25

Sendvičové panely

Kestopur série 300

- Pro výrobu vnějších dveří a plastem potažených vrstvených panelů
- Neobsahují rozpouštědla

Název produktu	Mísící poměr A:B	Viskozita směsi mPas	Trvanlivost směsi při 20°C	Otevřený čas při 20°C	Lisovací čas při 20°C	Tvrdość Shore	Protažení při přetržení %
Kestopur 300 / 1	4,5:1	5000	1 min. 20 s	2 min. 30 s	10 min.	50	40
Kestopur 300/ 2	5:1	7000	1 min. 30 s	2 min.	10 min.	65	20
Kestopur 300 TSZ / zelené	5:1	20000	100 min.	Max. 3 hod.	Min. 8 hod.		
Kestopur 300 TS	5:1	40000	100 min.	Max. 3 hod.	Min. 8 hod.		

Stavba lodí

Kestopur série PL



- MED certifikát výrobků (značka kormidla)
- Automatické nanášení / mimo Kestopur PL 240
- Různá lepidla pro pomalé i rychlé procesy
- Pružná a silná spojení
- Dobrá přilnavost k různým materiálům, např. dřevo, kovy, plasty

Název produktu	Mísící poměr A:B	Viskozita směsi mPas	Trvanlivost směsi při 20°C	Otevřený čas při 20°C	Lisovací čas při 20°C	Tvrdość Shore	Protažení při přetržení %
Kestopur PL 3-10	4,5:1	6500	2 min	4 min	15 min	65	15
Kestopur PL 5-10	4,5:1	6500	4 min	7 min 30 s	25 min	65	15
Kestopur PL 7-10	4,5:1	6500	7 min	12 min	40 min	65	15
Kestopur PL 10-10	5:1	7000	10 min	17 min	60min	55	20
Kestopur PL 15-15	5:1	7000	15 min	25 min	90 min	55	20
Kestopur PL 30-15	5:1	5600	35 min	60 min	4 h	55	20
Kestopur PL 240	5:1	1 500 000	60 min	90 min	6 h 30 min	65	10

