



KIILTO

Kiiltoflex X100

SMP těsnicí hmota
pro přípravu těsnění
ventilačních potrubí

Vlastnosti

- Jednosložkové
- high elastic recovery
- Vynikající tvarová paměť
- Efektivně těsní vzduch
- Neobsahuje PVC nebo rozpouštědla
- Elastické

Technické údaje

- Vytvrzuje vlhkostí
- Viskozita ca. 3.0 million mPas
- Tvorba kůže ca. 20 min. (23 °C/50 % RH)
- Plné vytvrzení 3 mm/24 h, ca. 10 mm/7 dní (23 °C/50 % RH)
- Tepelná odolnost -40...+90 °C
- Pevnost v tahu při přetržení (DIN 53504) 2.5 N/mm²
- Prodloužení při přetržení (DIN 53504) 300 %
- Shore A strength 40



Kiiltoflex X100 má vynikající tvarovou paměť



www.kiilto.com