

# Dýhovací a laminovací lepidla

Produkt	Klasifikace	Aplikace	Speciální vlastnosti	Typ	Viskozita	Otevřený čas 150 G/M <sup>2</sup> +20 °C	Lisovací čas 100 G/M <sup>2</sup> +80 °C, Buk
<b>Kestopress 3200 V</b>	  	Dýhování a laminování		PVAC	5000 mPas	4 min	40 sec
<b>Kestopress 3000 T</b>	 	Dýhování	Min. filmotvorná teplota +40 °C	PVAC	7500 mPas	5 min	60 sec